

# Big Stretch®

**Ne se fissure pas... Il s'étire tout simplement**

## DESCRIPTION :

Big Stretch® est un produit d'étanchéité élastomère à base d'eau, haute performance avec une adhésion puissante et une élasticité supérieure. Il peut remplir des écarts de 5 cm de large et s'étire jusqu'à 500% de la taille initiale de joint sans se fissurer. Big Stretch ne se fissure pas... il s'étire tout simplement.

## DOMAINES D'APPLICATION :

Applications intérieures et extérieures, y compris:

- Fenêtres • Portes • Revêtement
- Évents • Avancées de toit • Plinthes
- Avant-toit • Moulures couronnées
- Murs intérieurs d'insonorisation

## ADHÉRENCE : (tous conformes à ASTM C794)

La plupart des matériaux de construction pour le bâtiment, y compris :

### Métaux

- Aluminium • Laiton • Acier
- Fenêtres anodisées

### Plastiques

- ABS • Lexan®\* • Feuille acrylique
- Plexiglass • PVC • Fibre de verre
- Uréthane • Vinyle • Polycarbonate
- Polystyrène • Nylon

### Autres Surfaces

- Asphalte • Mosaïque • Blocs de béton
- Corian®\* • Bois • Formica®\*
- Verre • Mortier • Placoplâtre
- Stuc • Brique • Béton
- Verre • EIFS • Fibrociment
- Butyle thermofusible

## COULEURS :

- Blanc • Beige • Rouge
- Gris • Bois • Transparent
- Brun foncé • Noir • Vert foncé
- Acier • Blanc cassé • Gris ardoise
- Amende

Visitez notre site à [www.sashco.com](http://www.sashco.com) pour un tableau d'assortiment de couleurs qui permet de faire correspondre les couleurs de Big Stretch aux couleurs de différents fabricants de fenêtres en vinyle.

## EMBALLAGE :

- Cartouches de plastique de 310 mL (10,5 oz)
- Cartouches de fibre de 857 mL (29 oz) (blanc uniquement)

## ÉTALEMENT :

Une cartouche de 310 mL (10,5 oz) recouvre environ 9 m linéaires avec une perle de 6 mm (¼ po).

## APTITUDE À LA PEINTURE :

Peut être peint avec des peintures d'extérieur au latex/teintures après 4 heures et avec des peintures au latex d'intérieur/teintures après 24 à 48 heures (plus pour les conditions humides). Peut être peint avec la plupart des peintures d'extérieur à base d'huile/teintures après 1 semaine. Remarque: certaines peintures bon marché au latex mat peuvent se fissurer, indépendamment du temps de durcissement.

\* Corian®, Lexan® et Formica® sont des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

## CARACTÉRISTIQUES

- Très élastique, se déplace et ne se fissure pas
- S'étire pour remplir des écarts jusqu'à de 5 cm large sans affaissement
- Adhésion puissante
- Durabilité exceptionnelle
- À base d'eau
- Faible teneur en COV
- Qualité supérieure de peinturabilité
- Stabilité au gel/dégel
- Garantie à vie limitée
- 310 ml (10,5 oz) dans toutes les cartouches
- Ne fera pas briller la peinture
- Plongeur d'arrêt d'écoulement exclusif

## AVANTAGES

- Supprime les frais liés aux rappels
- Reste bien là où il est appliqué
- Ne fissure pas et ne s'écarte pas
- Peut être utilisé dans la plupart des types de climat
- Facile à manipuler et à nettoyer
- Conforme aux exigences les plus strictes des normes COV; respectueux de l'environnement
- Compatible avec de la peinture au latex et la plupart des peintures, les produits d'étanchéité et les teintures à base d'huile
- Il suffit de décongeler et d'appliquer, fini le gâchis
- Certitude d'utiliser le produit approprié
- Tellement plus rentable
- Finies les lignes de calfeutrage brillantes
- Moins de déchets, moins de gâchis



## APPLICATIONS INTERDITES :

- Zones de submersion ou de plaques fréquentes et prolongées
- Zones à grande circulation piétonnière ou de véhicules (allées, trottoirs, terrasses, patios, etc.)
- Toits exposés à une humidité prolongée (utiliser Sashco Through the Roof!® à la place)
- Ne pas utiliser Big Stretch Clear sur les solins en cuivre. Les produits Colored Big Stretch, Lexel® ou Through the Roof!® de Sashco sont recommandés pour cette application.
- N'adhère pas à ou est incompatible avec Kynar®, polypropylène, cires, polyéthylène, et silicium.

## APPLICATION :

- Des températures basses ou un taux d'humidité élevée peuvent prolonger la durée du durcissement. Attendez entre 1 et 3 jours pour le durcissement avant l'exposition à une précipitation directe. Utilisez des bâches en plastique avec une bonne circulation d'air en dessous pour protéger le produit si de la pluie est prévue plus tôt.
- Un rétrécissement naturel donnera à la jointure un aspect concave, plusieurs applications peuvent être nécessaires pour remplir un joint à plat.
- En présence d'impuretés ou de graisses sur le substrat, lavez avec un produit de nettoyage ménager, rincez et attendez que la surface ait bien séché.
- Nettoyez tout ancien produit de calfeutrage, plus particulièrement la silicone ou les résidus en silicone. Utilisez un nettoyant anti-silicone, tels que McKanica® Silicone Caulk Remover.
- Insérez un cordon de retenue dans les joints à une profondeur de plus de 1,2 cm pour bien enfoncer le produit d'étanchéité et garantir une étanchéisation puissante et durable.
- Choisissez la taille des perles et coupez la buse. Percez le joint interne.
- Appliquez Big Stretch avec le pistolet dans le joint.
- Travaillez avec une mousse humide ou un pinceau de peinture pour aplanir la perle de manière plus uniforme ou utilisez un outil de formation de perles.

## STOCKAGE ET NETTOYAGE :

- Lavez-vous les mains et nettoyez les outils avec de l'eau chaude et du savon.
- Vous pouvez stocker le produit restant de Big Stretch en enveloppant bien la buse dans du plastique avec un caoutchouc.



Teintures  
Calfeutrant  
ST-TITE

Sans-frais : 1-877-365-4443  
Tél. / Fax : 418-365-4444

France Cossette  
St-Tite, Mauricie (Québec)

Conseillère des produits  
de finition et de calfeutrage pour  
maisons en bois rond

## PROPRIÉTÉS TYPE :

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
Taille du joint	Maximum 5 cm
Gamme d'applications	Température de la surface - entre 4°C et 49 °C (40°F à 120 °F)
Gamme de services	-34°C et 121°C (-30 °F à 250°F)
Propriétés en traction	Récupération élastique à 50%: 100% en 3 minutes Récupération élastique à 100%: 96% en 5 minutes
COV	59,8 g/L < 1,5% par poids

## DONNÉES ESSAI :

CARACTÉRISTIQUE	RÉSULTATS	MÉTHODE DE TEST
Durabilité	25% du mouvement total des jointures (10 cycles à -26°C [-15 °F])	ASTM C719
Dureté, Shore A	32 (durcissement de 21 jours)	ASTM C661
Affaissement	<1/8 po	ASTM D2202
Solides	<83,8% par poids (pigmenté) <61,2% par poids (transparent)	ASTM C1250
Taux d'extrusion	750 g/min (orifice de 1/8 po orifice à 40 psi)	ASTM C603
Stabilité au gel/dégel	Passe par 10 cycles entre -18°C et 21°C (0 °F et 70 °F)	ASTM C731
Temp. basse Flexibilité	Passe (pas vieilli artificiellement)	ASTM C734
Surface non collante	En moins de 30 minutes	ASTM C-679
Durci	4 à 5 jours (selon les facteurs de température, humidité et taille de la perle)	ASTM C679
Adhésion par pelage Substrats transitants	Consultez la section sur l'adhérence sur la première page	ASTM C794

## SPÉCIFICATIONS :

- Satisfait aux exigences de FHA.
- Satisfait voire dépasse les spécifications fédérales:
  - TT-S-00230 C
  - ASTM C834
  - ASTM C920, Type S, NS, Classe 25, utiliser NT, M, A. Dépasse 10% de la perte pondérale.

Les données stipulées ici ont été jugées fiables

Toutefois, aucune garantie ne peut être formulée quant à l'exactitude de ces données et aucun résultat ne peut être avancé découlant de l'utilisation desdites données.

\* Kynar® et McKanica® sont des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Tenir à l'écart des enfants.

**GARANTIE LIMITÉE À VIE :** Sashco garantit que ce produit satisfait substantiellement aux spécifications publiées à la date de la vente. Dans le cas contraire, veuillez renvoyer la partie inutilisée avec le reçu de vente d'origine pour obtenir un remplacement ou un remboursement, à la seule discrétion de Sashco. Les recours stipulés ci-dessus sont les seuls que l'acheteur ait en cas de rupture de garantie. L'acheteur doit déterminer l'adaptabilité du produit à ses propres besoins et endosser tout risque associé à l'emploi. En aucun cas, Sashco ne peut être tenu responsable des dommages directs ou indirects.

À l'exception des cas susmentionnés, ce produit ne bénéficie d'aucune autre garantie. **La présente garantie exprime remplace toute autre garantie, qu'elle soit expresse ou implicite, y compris, sans toutefois s'y limiter, les garanties implicites de commercialisation ou d'adaptabilité pour un usage particulier.** Ces garanties sont expressément exclues et rejetées. La présente Garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez disposer d'autres droits variant d'une province/d'un état à l'autre. Certaines provinces ou états interdisent l'exclusion des garanties implicites sur les biens de consommation et autres ventes, la limitation de durée des garanties tacites ou l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou consécutifs. En conséquence, toute limitation ou exclusion susmentionnées peuvent ne pas vous concerner en vertu des circonstances spécifiques.

ez le site [www.sashco.com](http://www.sashco.com) pour de plus amples informations sur les produits haute performance  
s Sashco.